



Produktdatenblatt

Bauder Mineraldrän BS 4/8

• Bauder Dränschüttstoff

Produktbeschreibung:

- Mineralischer Schüttstoff aus Blähschiefer 4/8 als Drainage nach FLL-Richtlinien.

Einsatzbereiche:

- Dränschicht für extensive und intensive Dachbegrünungen.

Leistungsbeschreibung:

- Bauder Mineraldrän BS 4/8 liefern und in einer Höhe von __ cm* einbauen.
 Volumengewicht Lieferfeucht **630 kg/m³**
 Volumengewicht wassergesättigt **750 kg/m³**
 Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau ca. 10 %
 Einbaugenauigkeit +/- 1,5 cm
 * Die Einbaustärke ist abhängig vom Systemaufbau und entwässerungstechnischen Anforderungen

Technische Daten:

	FLL	BS 4/8*	Einheiten
Anteil an abschlämmbaren Teilen	≤ 7	0,6	Massen-%
maximale Wasserkapazität		12	Vol.-%
Gesamtporenvolumen		77	Vol.-%
Wasserdurchlässigkeit mod. Kf	≥ 180	450	mm/min
pH-Wert	6,5 – 8,0	8,2	
Salzgehalt Wasserextrakt	≤ 3,5	0,05	g/l

* FLL-Prüfzeugnis vom 09.09.1997

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

Formular-Nr.: 9178, 05.2000

Nr. 1429 S. 1



Reg. No. 2735-02

BAUDER

PAUL BAUDER GRUENDACH

13. Apr. 2006 14:16